



SOGEBIO

Géotextiles et paillages biodégradables

Géotextile biodégradable coco tissé H2M6 400 g/m²

Géotextile coco tissé 400g/m² mailles ouvertes

Construction par dm² 5 x 5

Ouverture des mailles 20 mm x 20 mm

Ficelles coco Vycome (fibre trempée)

Masse surfacique 400 g/m²

Détermination de la résistance à la traction et de la déformation à l'effort.

Sens Production : R en KN/m 16,6

Sens travers : R en KN/m 12,4

Largeur des rouleaux : 2,00 m – 3,00 m – 4,00 m

Longueur des rouleaux : 50,00 m



www.sogebio.com

sogebio@wanadoo.fr