



# SOGEBIO

Géotextiles et paillages biodégradables

## Géotextile biodégradable coco tissé H2M9 900G

**Géotextile coco tissé 900g/m<sup>2</sup> mailles ouvertes**

**Construction par dm<sup>2</sup> 12 x 7**

**Ouverture des mailles 5 mm x 10 mm**

**Ficelles coco Anjengo x Aratory (fibre trempée)**

**Masse surfacique 900 g/m<sup>2</sup>**

**Détermination de la résistance à la traction et de la déformation à l'effort.**

**Sens Production R en KN/m 29,3**

**Sens travers R en KN/m 11,3**

**Largeur des rouleaux 2,00 m – 3,00 m – 4,00 m**

**Longueur des rouleaux 50,00 m**



[www.sogebio.com](http://www.sogebio.com)

[sogebio@wanadoo.fr](mailto:sogebio@wanadoo.fr)